

STANDARD UNE/EN14411:2016

AZULEJO PRENSADO EN SECO ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10%

REFERENCIA: BERA WALL WHITE 29,8 x 89,8 cm

STANDARD	ENSAYO	REQUIREMIENTOS	RESULTADOS
EN-ISO 10545/3	Absorción de agua	Grupo BIII / E > 10 %	E > 10%
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	> 12 N/mm ²
	Fuerza de rotura	$\geq 600 \text{ N}$	> 600 N
EN-ISO 10545/11	Resistencia al cuarteo	Exigida	Garantizado
EN-ISO 10545/13	Resistencia a productos químicos del hogar y sales piscina natación	Indicado por el fabricante	Garantizado
	Resistencia a las bajas concentraciones de los ácidos y alcalis	Min. GB / GLB	GA / GLA
EN-ISO 10545/14	Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 5
EN-ISO 10545 / 2	Calidad de la superficie	Min. 95% de los azulejos sin defecto	Garantizado
UNE EN 13501-1:2002	Test reacción al fuego		A1 / A1FL
V O C	No desprende elementos volátiles		

STANDARD INTERNACIONAL ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD OBTENIDO EN 2015.



MIEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL

